FICHE TECHNIQUE

810-21

Ciment plastique pour toiture sur surface sèche ou mouillée

Propriétés physiques : Conforme à la norme CAN/CGSB-37.5

- Couleur	Noir	- Température d'application	Ambiante (épaissit à basse température)
- Teneur en solides	Environ 75 %	- Résistance chimique	Résiste à l'eau, au chlorure de calcium, au sel et aux solutions légèrement acides ou alcalines. Ne résiste pas aux huiles, aux graisses et aux solvants
- Poids	Environ 1,15 kg/L (11,5 lb/gal)		
- Pouvoir couvrant	Environ 0,3 m²/L (15 pi²/gal) pour pellicule de 3 mm (1/8 po) d'épaisseur		
- Temps de séchage	À 50 % H.R. 20°C (68°F)		
Sec au toucher	Environ 4 heures		
Complètement sec	48 heures	- Perméance à la vapeur d'eau (ASTM E96)	Pellicule de 3 mm (1/8 po) avant séchage 2,9 ng/Pa.m².s (0,05 perms)
- Température de service	Maximum 85°C (185°F) (enduit sec)		

Description

Le **Bakor 810-21** est un ciment plastique caoutchouté de type solvant, composé de bitume, de caoutchouc synthétique, de fibres et de matières de remplissage. Résistant à l'eau et aux intempéries, il est flexible et facile à appliquer. Une fois sec, il forme un revêtement robuste et élastique.

Utilisations

Matériau imperméabilisant conçu pour assurer l'étanchéité des raccords, des joints et des fissures ainsi que pour réparer les toitures, solins, évents, chaperons, descentes pluviales, puits de lumière et parapets. Peut également servir à cimenter les bardeaux décollés. Peut s'appliquer sur des surfaces mouillées.

Restrictions

Éviter d'utiliser là où l'odeur des solvants risque d'altérer les aliments et autres produits sensibles. Par temps froid, tempérer le produit dans un endroit chauffé pour en faciliter l'application.

Préparation de la surface

La surface doit être en bon état, propre et exempte de rouille, de peinture écaillée, de poussière, de saletés et de graisse.

Application

Appliquer au couteau, à la truelle ou au pistolet. Pour boucher les raccords, les joints et les fissures, faire pénétrer profondément le **810-21** dans les interstices et faire bomber en surface pour éviter que l'eau s'y accumule. Au moment de réparer les trous et les insuffisances de revêtement, appliquer une couche de 3 mm (1/8 po) sur les zones défectueuses et prolonger de 150 mm (6 po) autour des réparations. Noyer la membrane de renfort **990-06 Yellow Jacket** dans le **810-21**; assurer un contact total en évacuant les bulles d'air. Appliquer une couche d'étanchéité de 3 mm (1/8 po) de ciment plastique pour toiture **810-21** sur toute la surface.

Précautions à prendre

Lors du transport, s'assurer que les contenants sont bien fixés et que leur couvercle est bien serré. Veiller à ce que les contenants ne culbutent pas, car leur couvercle risque de se desserrer et le produit pourrait se répandre.

Nettoyage

Utiliser des essences minérales.

Compagnie Henry Canada, Inc., 10, avenue St-Pierre, Lachine QC H8R 1N7
Tél.: (514) 364-5224 ou 800-361-4599 **Téléc.:** (514) 364-7270 **courriel :** techservices@henry.com
www.bakor.com
Révision : 29 août 2013

Mise en garde

Contient des solvants inflammables. Tenir loin de la chaleur excessive, des flammes vives ou des étincelles. Veiller à ce que les contenants soient recouverts quand ils ne sont pas utilisés. Conserver les contenants dans un endroit frais. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes et OBTENIR DES SOINS MÉDICAUX. Ce produit réagit en contact avec les agents oxydants forts. En cas de contact avec la peau, nettoyer à l'aide de nettoie-mains sans eau ou à l'eau savonneuse. Un contact prolongé ou répété avec la peau peut entraîner de graves problèmes de peau, comme des lésions ou dermatites. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Éviter de respirer les vapeurs. Porter un masque filtrant les vapeurs organiques ainsi que des lunettes de protection. L'inhalation de fortes concentrations de vapeurs peut causer céphalées, étourdissements, nausées, etc. Si les vapeurs sont inhalées, amener la victime à l'air frais. Au besoin, lui administrer la respiration artificielle. OBTENIR DES SOINS MÉDICAUX. Nocif si avalé. Si le produit est ingéré, ne pas faire vomir. En cas de vomissements, veiller à ce que la victime n'aspire pas le produit. Garder la victime au calme et OBTENIR DES SOINS MÉDICAUX.

POUR USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.