FICHE TECHNIQUE

MB Solin 880-11

Adhésif pour solins (ininflammable)

Propriétés physiques

- Couleur	Noir	- Inflammabilité	
- Teneur en solides (au poids)	40 % (environ) 1,20 kg/L (12 lb/gal) (environ)	Avant séchage Sec	Ininflammable Brûle
- Poids		- Résistance au cisaillement du chevauchement (feuilles de bitume modifié, sablées)	275 kPa (40 lb/po^2)
- Pouvoir couvrant	0,75 L/ m² (en moyenne)		
- Temps de séchage			
Prise initiale	1 heure	- Force d'adhérence (feuilles de bitume modifié, sablées)	3,2 kN/m (en moyenne) (18 lb/po)
Mûrissement complet	24 heures		
- Température d'application	-10° C à 40° C (14° F à 104° F)	- Souplesse à basse température (ASTM D2823)	Essai réussi
- Température de service	-40° C à 85° C (-40° F à 185° F)		

Description

L'**Adhésif pour solins Bakor MB Solin 880-11** est un adhésif bitumineux caoutchouté, de consistence moyenne, ininflammable et à base de solvants, conçu expressément pour coller les membranes polymères de bitume modifié en rouleaux.

Caractéristiques

- Séchage rapide, retient le solin en place
- Solvants ininflammables assurant une sécurité maximale durant l'application
- Excellent résistance d'adhésion
- Excellente souplesse à basse température
- Ne contient pas d'amiante
- D'application à froid facile dans des conditions contrôlées
- Élimine les risques d'incendie et le dégagement de fumées liés aux chaudières à bitume et à l'application au chalumeau
- Économique

Utilisations

L'**Adhésif pour solins MB Solin 880-11** est un adhésif qui s'applique à froid et qui est conçu pour coller les couches de solin de feuilles sablées de bitume modifié aux polymères. S'utilise autant pour les sous-couches que pour les couches de finition pour solin.

Restrictions

Ne pas mettre en contact avec les isolants en mousse de polystyrène ou dans des endroits où les concentrations des vapeurs de solvants risquent d'altérer l'isolant en polystyrène. Éviter d'utiliser là où l'odeur des solvants risque d'altérer les aliments et autres produits sensibles. Ne pas appliquer sur des surfaces mouillées. Par temps froid, tempérer le produit dans un endroit chauffé avant usage.

Préparation de la surface

La surface doit être en bon état, sèche et exempte de givre, poussière, saleté, graisse, huile ou autres contaminants. Brasser le produit avant usage.

Application

Utilisé comme adhésif pour solins pour feuilles de bitume modifié : Appliquer sur le substrat et sur l'endos de la feuille. Allouer environ 10 minutes de temps ouvert afin que l'adhésif devienne collant. Poser le solin et exercer une pression ferme pour assurer un contact total avec le substrat.

Nettoyage

Utiliser des essences minérales ou un solvant peu dangereux.

Mise en garde

Contient des solvants d'hydrocarbure chloré. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Éviter de respirer les vapeurs trop longtemps ainsi que tout contact prolongé avec la peau. Dangereux si ingéré. Bien refermer les contenants après usage.

< >