FICHE TECHNIQUE

Apprêt Aquatac[MC]

Apprêt d'émulsion pour membranes autoadhésives

Propriétés physiques

- Couleur	Bleu vert	- Temps de séchage	à 50 % h.r., et 20° C, sur substrat sec
- Teneur en solides (au poids)	53 %	Prise initiale	30 minutes
- Poids	1 kg/L (environ)	Prise complète	2 heures
- Température d'application	-4° C à 40° C	- Température de service	-40° C à 70° C
- Pouvoir couvrant	De 6 à 12 m²/L, selon la porosité et la texture de la surface	- Inflammabilité	
		Hhumide	Ininflammable
		Sec	Brûle

Description

L'**Apprêt Aquatac**[MC] est un apprêt à base d'émulsion polymère pour les membranes autoadhésives.

Caractéristiques

- Séchage rapide
- Écologique – À faible teneur de COV
- Pellicule très collante assurant une adhérence positive de la membrane
- Ininflammable durant l'application
- Application facile au pulvérisateur
- À base d'eau, pas d'odeur de solvant
- Conçu expressément pour fournir une adhérence instantanée supérieure sur les surfaces verticales

Utilisations

Sert d'apprêt pour les membranes autoadhésives comme **Blueskin® Breather,** les applications de solin à l'aide de **DuraTac**, **Blueskin® SA** et **Blueskin® WP 200** lorsqu'elles sont posées sur du bois, du bois traité, des panneaux de gypse y compris le Dens Glass Gold®, du polystyrène, de la maçonnerie, du béton ou du métal.

Aquatac[MC] est l'apprêt par excellence lorsqu'un séchage rapide et une surface collante, exempte de solvant, sont recherchés, et qu'il n'est pas nécessaire de marcher sur la surface au cours de l'application (très pratique lorsqu'il faut poser les membranes sur des surfaces verticales). Conçu pour être utilisé à des températures supérieures à -4° C.

Restrictions

Poser l'**Apprêt Aquatac**[MC] dans des conditions sèches, à une température supérieure à -4° C. Protéger du gel, entreposer à une température supérieure à 0° C. Si gelé, laisser dégeler à la température ambiante et mélanger avant usage.

Préparation de la surface

Les substrats doivent être secs et exempts de poussière, de saleté, de graisse, d'huile ou d'autre contaminant.

Application

Appliquer au rouleau au taux indiqué. Un système de pulvérisation avec ou sans air comprimé ou avec assistance pneumatique peut aussi être utilisé. Ne pas utiliser un pulvérisateur à jardin. Verser l'apprêt dans le pulvérisateur et pulvériser un brouillard très fin sur toute la surface. Laisser sécher l'apprêt en une pellicule collante avant de poser la membrane. Les surfaces apprêtées qui ne sont pas recouvertes de membrane durant la même journée doivent être apprêtées de nouveau. L'**Apprêt Aquatac**^{MC} est conçu pour être utilisé tel que fourni et ne nécessite aucune dilution.

Nettoyage

Nettoyer le produit humide à l'eau. Utiliser des essences minérales pour le produit séché.

Mise en garde

Dangereux si avalé. <>