

# 810-07

# **Enduit bitumineux non fibreux** pour toiture et fondation

### Propriétés physiques : Conforme à la norme ONGC 37-GP-6M

- Couleur - Température de service - Teneur en solides Minimum 75 % (enduit sec) - Poids 1,0 kg/L (8,3 lb/gal US) (environ) - Pouvoir couvrant 0,73 L/m2, selon le substrat et la température

- Temps de séchage À 50 % H.R. 20° C Prise initiale 8 heures Complètement sec 48 heures - Teneur maximale COV 250 g/L

Température d'application

- Résistance chimique

85° C (maximum) Ambiante (le produit épaissit

à basse température) Résiste à l'eau, chlorure de calcium, sel, solutions légèrement acides ou alcalines. Ne résiste ni aux huiles ni aux solvants.

Révision: 13 juin 2011

#### Description

Le 810-07 est un enduit bitumineux et hydrofuge pour toiture, non fibreux, à base de solvants, de la consistance d'une peinture moyenne, concu pour restaurer et protéger les toitures bitumineuses neuves ou vieillies à surface lisse ou métallique. Excellent pour l'imperméabilisation, s'applique à la brosse ou au pulvérisateur.

#### Utilisations

Protège et préserve les toitures bitumineuses et métalliques, les gouttières et les solins métalliques, neufs ou vieillis.

Sert d'enduit hydrofuge pour les structures de maçonnerie ou de béton afin de prévenir l'absorption et l'infiltration de l'humidité. Convient parfaitement aux murs de fondation, semelles, murs de soutènement, murs en aile, culées et ponceaux.

#### Restrictions

Non conçu pour soutenir les pressions hydrostatiques. Utiliser Bakor 700-01. Éviter d'utiliser là où l'odeur des solvants risque d'altérer les aliments et autres produits sensibles. Les surfaces de toiture doivent être sèches. Ne pas appliquer sur des surfaces très mouillées. Par temps froid, tempérer le produit 810-07 dans un endroit chauffé avant utilisation.

## Préparation de la surface

Les surfaces doivent être saines et exemptes de graisse, d'huile et de particules effritées ou écaillées. Les surfaces de béton doivent être exemptes d'alvéoles, de bavures, de fissures, de piqûres et autres irrégularités. Crépir les surfaces de maçonnerie ruqueuses pour obtenir une surface lisse et uniforme.

#### **Application**

Appliquer au pulvérisateur ou à la brosse une couche uniforme et ininterrompue d'enduit sur la totalité de la surface à un taux de 1.6 to 2.0 m<sup>2</sup>/L (66 to 85 ft.<sup>2</sup>/gal. US).

Attendre que la première couche soit sèche avant d'en appliquer d'autres. Laisser sécher complètement avant de remblayer.

#### Nettoyage

Utiliser des essences minérales.

#### Mise en garde

Nocif en cas d'ingestion. Contient des solvants inflammables. Inhaler une forte concentration de vapeurs risque de provoquer des maux de tête, des étourdissements, des nausées, etc. Réagira avec des agents oxydants forts. Tout contact prolongé ou répété avec la peau risque de provoquer de graves problèmes cutanés tels que lésions ou dermatite. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Éviter de respirer les vapeurs. Utiliser dans un endroit bien ventilé. En cas de pulvérisation, porter un masque contre les vapeurs organiques et des lunettes de sécurité. Conserver les contenants dans un endroit frais. Éviter la chaleur excessive, les flammes nues et les étincelles.

En cas de contact ave les yeux, rincer à l'eau pendant 15 minutes et contacter un médecin. Éliminer de la peau à l'aide d'un produit de nettoyage pour les mains sans eau ou à l'eau savonneuse. Pour des effets d'inhalation, évacuer la personne incommodée à l'air frais. Administrer la respiration artificielle en cas de besoin. Contacter un médecin. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. En cas de vomissement, veiller à prévenir toute aspiration. Tenir la personne au chaud et au calme. Contacter un médecin.

Déclaration de responsabilité L'information technique et d'application des présentes est basée sur l'état présent de notre meilleure connaissance scientifique et pratique. Alors que l'information des présentes est d'ordre général, aucune hypothèse ne peut être faite quand à l'aptitude d'un produit à un usage particulier ou une application et aucune garantie quant à son exactitude, sa fiabilité ou son exhaustivité soit expresse soit implicite n'est accordée autre que celles requises par la loi. L'utilisateur est responsable de vérifier l'aptitude des produits à leur usage prévu. Les fiches signalétiques de Henry Company sont mises à jour périodiquement ; l'utilisateur est responsable d'obtenir et de confirmer la plus récente version. L'information contenue dans cette fiche signalétique peut changer sans préavis.

www.bakor.com Révision : 13 juin 2011