

BQ 128 – BLACK KNIGHT ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR ENTRÉES ASPHALTÉES CATÉGORIE AÉROPORT

Date de la dernière révision : 16 mai 2012

Propriétés physiques

Apparence Liquide noir	Temps de séchage à 50% H.R. 20°C (68°F) Sec au toucher en 4 heures	Teneur en solides (en poids) 42 - 46 %
Température d'application À compter de 10°C (50°F)	Point d'inflammabilité >100°C (212°F)	Densité relative à 25°C (77°F) 1,14 à 1,20
Viscosité Brookfield 5000 – 7500 cps	Susceptibilité au gel À préserver du gel	Poids par gallon 9,5 à 10,0 lb
Couleur Noir brunâtre	Teneur maximale en COV 50 g/L	

Description

- Caoutchouté pour une longue durée de vie
- Pénètre et étanchéfie les surfaces asphaltées
- Formule à durcissement rapide

Pouvoir couvrant

Un contenant de 17 L peut couvrir de 23 à 38 m² (250 à 400 pi²). Le pouvoir couvrant est déterminé par l'âge et la porosité de la surface, les conditions climatiques et la méthode d'application.

Préparation de la surface

Balayer la surface de tout débris et rincer à l'aide d'un tuyau d'arrosage. Enlever les taches de graisse et d'huile à l'aide du **Nettoyant multi-usage pour entrées asphaltées Airport Grade^{MC}** ou avec du détergent. Traiter les déversements chimiques avec l'**Apprêt pour taches d'huile Airport Grade^{MC}**. Par temps chaud, humecter la surface avant l'application. Balayer les flaques d'eau.

Remplir les fissures et les trous et laisser durcir complètement. Pour les fissures de moins de 6 mm (¼ po), utiliser l'**Obtuteur de fissures pour entrées asphaltées Airport Grade^{MC}**. Pour les fissures plus grandes, jusqu'à 12 mm (½ po), utiliser l'**Obtuteur de trous pour entrées asphaltées Airport Grade^{MC}**. Pour fissures de plus de 12 mm (½ po), utiliser le **Remplisseur pour nid-de-poule Airport Grade^{MC}**.

Application

Bien mélanger le scellant à l'aide d'une spatule en bois et appliquer au racloir en utilisant le côté brosse. Travailler sur une section de 1 mètre (3 à 4 pieds) à la fois, en brossant en diagonale et en croisé de manière à obtenir un fini uniforme. Lisser et aplanir les aspérités et tout excédent d'enduit d'étanchéité. Appliquer en début de journée pour favoriser le durcissement. Donne en séchant un fini noir riche. Appliquer une seule couche uniforme. Si l'on applique plusieurs couches, ou si la couche est trop épaisse, le produit sera lent à durcir et risquera de craquer. Durcit au toucher après 4 heures environ. Dans des conditions normales, les voitures peuvent y circuler après 24 à 48 heures.



Précautions à prendre

Ne pas utiliser sur du béton frais ou sur des surfaces bitumineuses de moins de six mois. Ne pas mélanger avec du brai de goudron de houille ou un enduit d'étanchéité à base de bitume ou de solvant. Ne pas diluer. Ne pas appliquer lorsque de la pluie ou des températures inférieures à 10°C (50°F) sont prévues dans les 48 heures. Lors du transport du produit, s'assurer que le contenant est bien fixé et que le couvercle est bien fermé.

Nettoyage

Utiliser de l'eau claire pour nettoyer le produit avant qu'il n'ait séché. Utiliser du solvant de terpène biodégradable pour nettoyer le produit séché.

Mise en garde

MISE EN GARDE! Refermer le contenant après chaque usage. **NE PAS INGÉRER!** Utiliser les mesures de protection appropriées pour éviter tout contact avec les yeux et la peau. Si ingéré, **TÉLÉPHONER IMMÉDIATEMENT À UN MÉDECIN.** S'il y a contact avec les yeux, ouvrir grand les paupières et rincer immédiatement à grande eau pendant 15 minutes au moins. **RECEVOIR DES SOINS MÉDICAUX!** Mettre le contenant et tout contenu non utilisé au rebut conformément aux réglementations fédérale, provinciale et municipale.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

PROTÉGER DU GEL.

POUR USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT.

Les **EMPLOYEURS** sont tenus d'obtenir une copie de la fiche signalétique de leur fournisseur ou directement en composant le numéro ou en consultant le site Web ci-dessous.

Emballage

Contenant de 17 L (43 lb)

Garantie limitée

Nous, le fabricant, garantissons seulement que le présent produit est exempt de toute défectuosité, étant donné que de nombreux facteurs susceptibles d'en influencer la performance (comme la température, la qualité de l'exécution, l'équipement utilisé et la condition préalable du substrat) sont indépendants de notre volonté. Nous remplacerons sans aucuns frais tout produit avéré défectueux dans les deux (2) années suivant l'achat de ce dernier, pourvu qu'il ait été appliqué conformément à nos directives écrites et aux usages recommandés. La preuve d'achat doit être fournie. **STIPULATION D'EXONÉRATION DE GARANTIES ET LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ : LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE Y COMPRIS MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU POUR UN MOTIF PARTICULIER. LE FABRICANT N'A D'AUTRE RESPONSABILITÉ QUE LE REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX, Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS PROVENANT DE TOUTE DÉFECTUOSITÉ OU TOUT DÉLAI CAUSÉ PAR LE REMPLACEMENT DUDIT PRODUIT OU AUTRE. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE FOURNIT À L'ACHETEUR LA RÉPARATION EXCLUSIVE POUR TOUTE DÉFECTUOSITÉ DUDIT PRODUIT.**