

BQ130 – BLACK KNIGHT AIRPORT+ SCCELLANT TOUTE SAISON POUR ENTRÉES DE GARAGE EN ASPHALTE

Date de la dernière révision : 3 mars 2015

Propriétés physiques

Apparence Liquide noir	Temps de séchage à 50 % H.R. 20°C (68°F) Sec au toucher en 1 heure	Teneur en solides (poids) 58 à 60 %
Température d'application 4°C (39°F) et à la hausse	Point d'inflammabilité >100°C (>212°F)	Densité relative à 25°C (77°F) 1,09 – 1,15
Viscosité Brookfield 1600 – 2000 cps	Susceptibilité au gel Préserver du gel	Poids par gallon 9,1 – 9,6 lb
Couleur Noir brunâtre	Teneur maximale en COV 50 g/L	

Description

Caractéristiques :

- Application à tous les 5 ans
- Facile à appliquer en toute saison à des températures de 4°C à 50°C
- Durcissement rapide – prêt à la circulation et à l'exposition à la pluie en 12 heures
- Caoutchouté pour une durée de vie plus longue
- Offre une protection robuste contre les intempéries et résiste aux rayons ultraviolets

Pouvoir couvrant

De 23 à 38 m² (250 à 400 pi²) par contenant de 17,0 L. Peut varier selon l'âge et la porosité de la surface, les conditions atmosphériques et la méthode d'application.

Préparation de la surface

Étape 1 : nettoyer tout débris de la surface du pavage avec un balai puis rincer avec un tuyau d'arrosage. Enlever toute tache de graisse et d'huile avec le **Nettoyant universel Airport Grade™** ou avec du détergent. Traiter tout déversement de produits chimiques avec l'**Apprêt à taches d'huile Airport Grade™**.

Étape 2 : réparer toutes les fissures et les trous et laisser durcir complètement. Pour les fissures de 6 mm (¼ po) et moins, utiliser le **Bouche-fentes pour entrées d'autos en asphalte Airport Grade™** ou le **Bouche-dépressions Airport Grade™**. Pour les fissures de 12 mm (½ po) et moins, utiliser le **Bouche-dépressions Airport Grade™**. Pour les fissures de plus de 12 mm (½ po), utiliser le **Répare-asphalte Airport Grade™**.

Application

Étape 3 : sceller. Mélanger le produit à fond à l'aide d'une spatule de bois ou d'un mélangeur à peinture électrique. Appliquer le produit non dilué sur une surface sèche et exempte de givre en utilisant le côté brosse d'un racloir, en sections de 3 à 4 pieds, et en brossant en croisé pour enduire la surface uniformément. Lisser et aplanir les aspérités. Le produit vire au noir de jais une fois sec et offre une protection robuste contre les intempéries et résiste aux rayons ultraviolets. Appliquer en une couche simple et uniforme. Si l'on applique plus d'une couche ou si on l'applique en couche trop épaisse, le produit mettra plus de temps à sécher et risquera de craqueler.

Temps de séchage : sec au toucher en une (1) heure. Circulation légère à pied après quatre (4) heures. Dans des conditions normales, les voitures peuvent y circuler après 12 heures.

Précautions

Ne pas utiliser sur du béton frais ou sur des surfaces bitumineuses de moins de six mois. Ne pas mélanger le produit avec de l'émulsion de brai de goudron de houille ou un scellant à base de solvant ou de bitume. Ne pas diluer. Ne pas appliquer lorsque la température est inférieure à 4°C (39°F) ou lorsque de la pluie ou des températures inférieures à 4°C (39°F) sont prévus dans les 12 heures. Lors du transport du produit, s'assurer que le contenant est bien fixé et que le couvercle est bien fermé afin d'empêcher les déversements. Refermer le contenant après chaque usage.

Nettoyage

Utiliser de l'eau claire pour nettoyer l'émulsion avant qu'elle n'ait séché. Utiliser du solvant de terpène biodégradable pour nettoyer l'émulsion séchée.

Mise en garde

AVERTISSEMENT : cause des irritations cutanées et une grave irritation des yeux. Peut causer une irritation des voies respiratoires. Se laver à fond après la manutention. Éviter de respirer les vapeurs. Utiliser seulement à l'extérieur ou dans une zone bien ventilée. Porter des gants protecteurs et des lunettes de protection.

Premiers soins : en cas de contact avec la peau, laver à grande eau savonneuse. En cas d'irritation cutanée, obtenir des conseils médicaux ou une attention médicale. Retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Les rincer à l'eau avec soin pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles cornéennes si vous en portez et qu'il est facile de le faire. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste, obtenir des conseils médicaux ou une attention médicale. En cas d'inhalation, amener la personne incommodée à l'air frais et veiller à ce que sa respiration soit confortable. Téléphoner à un centre antipoison ou à un médecin si vous ne vous sentez pas bien.

POUR USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS!

PROTÉGER DU GEL.

Mettre le contenant et tout contenu non utilisé au rebut conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.

Les **EMPLOYEURS** devraient obtenir une copie de la **fiche signalétique** du produit après de leur fournisseur ou directement de Henry en composant le numéro sans frais plus bas ou en consultant le site Web.

Dimensions

5 GAL/18,93 L (45 lb)

Garantie limitée

Un grand nombre de facteurs peuvent affecter la performance du présent produit – comme les conditions météorologiques, la qualité de l'exécution, l'équipement utilisé et la condition préalable du substrat – facteurs qui sont hors de notre contrôle. Nous, le fabricant, garantissons seulement que nous remplacerons, sans frais, tout produit présentant un défaut matériel dû à sa fabrication initiale dans les quatre (ans) suivant la date d'achat, sous réserve que ledit produit ait été appliqué conformément à nos directions écrites pour les utilisations recommandées comme convenant audit produit. La preuve d'achat doit être fournie. STIPULATION D'EXONÉRATION DE CONDITIONS/GARANTIES ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE CONDITION OU GARANTIE EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, TOUTE CONDITION OU GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. PERSONNE, Y COMPRIS LE FABRICANT, N'AURA QUELQUE RESPONSABILITÉ QUE CE SOIT, Y COMPRIS POUR CAUSE DE NÉGLIGENCE OU DE DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS DÉCOULANT DE TOUT MÉSUSAGE, TOUTE DÉFECTUOSITÉ OU TOUT DÉLAI DE REMPLACEMENT OU AUTRE, AU-DELÀ DU REMPLACEMENT DUDIT PRODUIT. SI L'ACHETEUR N'ACCEPTE PAS LES CONDITIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, IL PEUT RETOURNER TOUS LES CONTENANTS OU EMBALLAGES DU PRODUIT ACHETÉ AFIN D'EN OBTENIR PLEIN REMBOURSEMENT DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT. LA RÉTENTION DU PRODUIT AU-DELÀ DUDIT DÉLAI DE 30 JOURS, OU L'UTILISATION DU PRODUIT, CONSTITUE UNE ACCEPTATION DES CONDITIONS ET DES CLAUSES EXONÉRATOIRES DE LA GARANTIE LIMITÉE. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE ET DÉNI DE RESPONSABILITÉ OFFRE À L'ACHETEUR LE RECOURS EXCLUSIF POUR TOUT CE QUI SE RAPPORTE AU PRÉSENT PRODUIT. Dans la mesure où quelque partie que ce soit de la présente GARANTIE LIMITÉE SUR LE PRODUIT ET DÉNI DE RESPONSABILITÉ est reconnue non exécutoire en vertu de la législation du lieu de l'achat du produit, ladite partie sera expurgée et le reste des présentes conditions demeureront pleinement applicables. Dans les limites autorisées par la loi, la durée de toute condition ou garantie implicite est limitée à la durée de la garantie expresse de Henry.

Énoncé de responsabilité

L'information technique et celle concernant l'application apparaissant aux présentes sont fondées sur l'état actuel de nos meilleures connaissances scientifiques et pratiques. Lesdites informations étant de nature générale, aucune hypothèse ne peut être mise de l'avant concernant la pertinence du produit pour un usage particulier ou une application particulière et aucune garantie ne peut être offerte quant à son exactitude, sa fiabilité ou son intégralité, expresse ou tacite, autre que celles exigées par la loi. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la pertinence des produits quant à l'usage prévu. Les fiches techniques de Compagnie Henry Canada sont tenues à jour régulièrement. La responsabilité d'obtenir et de confirmer la version la plus récente incombe à l'utilisateur. L'information contenue dans la fiche technique peut changer sans préavis.