FICHE TECHNIQUE

Blueskin[MD] Butyl Flash

Membrane solin autoadhésive

Propriétés physiques	Valeur type	Méthode d'essai
Couleur	Blanc	-
Épaisseur nominale	0,1 mm (19 mil)	-
Température d'application minimale	-4°C (25°F)	-
Température de service	-40°C à 82°C (-40°F à 180°F)	-
Allongement minimal	825 %	ASTM D882
Résistance à la traction minimale	2500 psi (17237 kPa)	ASTM D882
Souplesse à basse température à -7°C (20°F)	Essai réussi	ASTM D1970
Étanchéité des clous	Essai réussi	ASTM D1970

Description

La **Membrane solin Blueskin[MD] Butyl Flash** autoadhésive consiste en un composé de butyle synthétique intégralement laminé en surface à une pellicule de polypropylène blanc. Cette membrane a été expressément conçue pour auto adhérer à un substrat apprêté.

Caractéristiques

- Imperméable à l'air, à la vapeur d'eau et à l'eau
- Autoadhésive, facile à poser
- Auto scellante aux perforations
- Excellente adhérence par temps froid
- Grande souplesse facilitant la pose

Usage

La **Membrane solin Blueskin[MD] Butyl Flash** est conçue pour servir de solin autoadhésif dissimulé afin de protéger contre les infiltrations d'eau, d'air et d'humidité. Elle est couramment utilisée pour assurer un scellement étanche contre les intempéries autour des fenêtres et des portes, dans les joints des revêtements et pour servir généralement de solin dans la construction résidentielle et commerciale.

Application

Préparation de la surface : les substrats doivent être secs et exempts d'huile, de poussière et d'excédent de mortier. Le béton doit avoir durci pendant au moins 14 jours. Les substrats acceptables sont le béton pré coulé, le béton coulé en place, les blocs de béton, l'acier traité, l'aluminium avec fini de laminoir, l'aluminium anodisé, le métal galvanisé, les panneaux de gypse et le bois. Afin d'obtenir une meilleure adhérence sur les panneaux OSB, poser les panneaux avec la face lisse sur le dessus Araser les joints de maçonnerie. Les surfaces de béton doivent être lisses, sans vides, écailles ou aspérités. Lorsque des agents de cure sont utilisés, ils doivent être à base de résine transparente et ne comporter ni huile, cire ou pigment.

Afin d'obtenir la meilleure adhérence possible ou lorsque la membrane est posée sur du béton ou de la maçonnerie, apprêter à l'aide de l'**Apprêt Blueskin[MD] Spray Prep** ou l'**Apprêt Aquatac[MC]** et laisser sécher complètement avant de poser la **Membrane solin Blueskin[MD] Butyl Flash**. S'assurer que toutes les surfaces apprêtées sont recouvertes de la **Membrane solin Blueskin[MD] Butyl Flash** le même jour, sinon elles devront être apprêtées de nouveau.

Application : aligner la **Membrane solin Blueskin[MD] Butyl Flash** en conservant le papier de protection. Ré enrouler la membrane, en retirer le papier de protection et la presser fermement sur le substrat. Une fois la membrane en place, appliquer une pression ferme sur toute la surface afin d'assurer une forte adhérence. La meilleure méthode pour obtenir un plein contact est de passer un rouleau J sur la totalité de la surface. Orienter les chevauchements à la manière de bardeaux afin de favoriser l'écoulement de l'eau. Les chevauchements latéraux et d'extrémités doivent être d'au moins 50 mm (2 po). Lorsque la membrane est utilisée avec des agrafes à brique, aligner la membrane, la presser en place puis la tailler à l'endroit des agrafes ou des projections.

Restrictions : bien que la **Membrane solin Blueskin[MD] Butyl Flash** ait été conçue pour être laissée à l'air libre jusqu'à 150 jours, elle ne doit pas être exposée de façon permanente aux rayons ultraviolets et doit être recouverte dès que possible après avoir été posée. Elle est compatible avec les membranes souples en PVC ou en vinyle ainsi qu'avec un grand nombre de scellants. Afin d'obtenir de meilleurs résultats, utiliser le **Scellant Kop-R-Lastic[MD]** pour les terminaisons. On ne doit jamais recouvrir les scellants à base de solvant avant qu'ils n'aient complètement durci.

Henry® Company, 15 Wallsend Drive, Scarborough ON M1E 3X6
Tél. : 800-486-1278 **Courriel :** techservices@henry.com
www.henry.com

Date de révision : 21 septembre 2016

Emballage

10 cm x 23 m (4 po x 75 pi)
15,2 cm x 23 m (6 po x 75 pi)
22,8 cm x 23 m (9 po x 75 pi)
30,5 cm x 23 m (12 po x 75 pi)

Entreposage

Les rouleaux doivent être stockés à la verticale dans leur emballage d'origine. Ils doivent être protégés des intempéries ou entreposés dans un espace fermé à l'abri de toute chaleur excédant 49°C (120°F).

Pour plus d'information, consulter www.henry.com ou notre service de Soutien technique au 800-486-1278. Pour de l'information sur les garanties de produits Henry® et le déni de responsabilité, prière de consulter www.henry.com/warranty. Avant d'utiliser le présent produit, consulter la fiche signalétique à www.henry.com ou l'obtenir en envoyant un courriel à productsupport@henry.com ou en téléphonant au 800-486-1278.

Henry, Blueskin, Aquatac et Kop-R-Lastic sont des marques de commerce déposées de Henry Company.

L'information technique et celle concernant l'application apparaissant aux présentes sont fondées sur l'état actuel de nos meilleures connaissances scientifiques et pratiques. Lesdites informations étant de nature générale, aucune hypothèse ne peut être mise de l'avant concernant la pertinence du produit pour un usage particulier ou une application particulière et aucune garantie ne peut être offerte quant à son exactitude, sa fiabilité ou son intégralité, expresse ou tacite, autre que celles exigées par la loi. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la pertinence des produits quant à l'usage prévu. Les fiches techniques de Henry® Company sont tenues à jour régulièrement. La responsabilité d'obtenir et de confirmer la version la plus récente incombe à l'utilisateur. L'information contenue dans la fiche technique peut changer sans préavis.

Henry® Company, 15 Wallsend Drive., Scarborough ON M1E 3X6
Tél. : 800-486-1278 **Courriel :** techservices@henry.com
www.henry.com

Date de révision : 21 septembre 2016